

Description du produit:

FLEXOCOL TPO est une colle de contact à base de solvants pour le collage de montage des raccords et finitions des bandes d'étanchéité FLAGON TPO.

**Mise en œuvre**

La température idéale de mise en œuvre est de +10 °C.

La colle de contact doit être bien remuée au début des travaux. Appliquer la colle uniformément sur le support avec un rouleau en peau de mouton. Bien fermer le bidon en cas de non-utilisation de la colle de contact. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer une à deux couches de colle de contact. Le support traité doit être aéré pendant 2 heures au minimum et 8 heures au maximum.

Appliquer le FLEXOCOL TPO sur la bande d'étanchéité, par ex. FLAGON EP/PV ou FLAGO EP/PR et laisser aérer pendant env. 30 minutes. Poser ensuite la bande d'étanchéité sur le support et bien appuyer de sorte qu'il ne soit plus possible de la déplacer.

Couleur

Légèrement teinté de jaune

Conditionnement

Bidon métallique rond de 18 kg avec anneau de sécurité.

Dangers et sécurité

Voir les fiches de données de sécurité des produits

Compatibilités

La colle de contact FLEXOCOL TPO peut être appliquée sur les supports suivants:

- Béton
- Crépi
- Matériaux en bois
- Métal/tôles
- Avec voile de verre minéral PIR/PUR

Attention:

Non utilisable sur de l'EPS, du XPS et du bitume.

Stockage

Conserver les bidons dans un endroit sec et frais, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C maximum.

À protéger des rayons du soleil, de la chaleur et de l'humidité pendant le stockage.

Conseils

Sous réserve de modifications techniques. Les caractéristiques techniques en vigueur au moment de la commande s'appliquent.