COLPLY

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 230309SCANF (annule et remplace 230202SCANF)

DESCRIPTION

COLPLY est un adhésif à base de bitume, utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces ayant une pente faible (< 3 % [3/8 po au pi]).

Sur les relevés et sur les surfaces supérieures à 3 % (3/8 po au pi), utiliser COLPLY FLASHING.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés.

APPLICATIONS

RACLETTE

L'adhésif COLPLY est appliqué sur le substrat à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po) ou de 6,0 mm (1/4 in) afin d'obtenir une couche uniforme selon la consommation recommandée.

PULVÉRISATION

Chauffer le produit jusqu'à ce qu'il atteigne une température d'environ 35 °C (95 °F).

L'adhésif COLPLY est ensuite appliqué par pulvérisation sur la surface à l'aide d'un équipement de pulvérisation pouvant soutenir une pression minimale de 3000 psi avec une buse 535. La pression à la sortie du pistolet doit être de 2500 psi.

La température minimale d'application est de 0 °C (32 °F).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	COLPLY
État physique	Liquide
Couleur	Noir
Contenant	19 L (5,0 Gallon US) 200 L (52,8 Gallon US)

(Valeurs nominales)

POUVOIR COUVRANT[1]

Utilisation	Consommation
Surface typique *Surface sablée, panneau de support/isolant, CSP 3-4*	0,8 à 1,2 L/m² (2,0 à 3,0 Gallon US/100 pi²)
Surface granulée	1,2 à 1,6 L/m² (3,0 à 4,0 Gallon US/100 pi²)
Adhésif et gravier	1,6 à 2,0 L/m² (4,0 à 5,0 Gallon US/100 pi²)[2]

(1) Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application, la rugosité de la surface et de la température d'application.
(2) Sauf indications contraires.
(Valeurs nominales)

FT-COLPLY-Soprema-fr.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

COLPLY

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 230309SCANF (annule et remplace 230202SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	COLPLY
Masse volumique	-	1,095 g/ml (9,14 lb/gal US)
Viscosité, Brookfield *à 25 °C (77 °F)*	-	28 000 cP
Teneur en solides	-	85 %
Adhérence de joint *(24h)*	ASTM D3019	3,3 kN/m
Temps de mûrissement complet	-	30 jours*

*Le temps de mûrissement a été déterminé dans des conditions d'application idéales [25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative] ; il sera plus long à des températures plus basses. Le temps de mûrissement varie également en fonction de la quantité appliquée.

(Valeurs nominales)

NETTOYAGE

Prévoir le nettoyage de l'équipement de pulvérisation le plus tôt possible après l'application de l'adhésif avec des solvants tels qu'essences minérales, Varsol, xylène, etc. Les outils et l'adhésif non mûri peuvent être nettoyés avec ces mêmes solvants.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

18 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. L'adhésif COLPLY doit être entreposé entre **5 et 40 °C (41 et 104 °F)**. Entreposer dans un endroit ventilé, à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

Pour plus d'informations, référez-vous aux instructions sur l'étiquette du contenant et à la fiche de données de sécurité (F.D.S.) pertinente.

FT-COLPLY-Soprema-fr.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.