

**Description du produit :**

Bitume oxydé selon la norme DIN EN 13304


**Domaine d'application**

Pour le coulage et collage de lés bitumineux et le coulage en pleine surface de panneaux d'isolation de toitures compactes PIR.

**Mise en œuvre**

Le bitume en bloc est à faire fondre à une température maximale de 200 °C dans un four de fusion.

**Conditionnement**

Blocs de 30 kg

**Stockage, transport & conservation**

En été, il y a risque de déformation des blocs à cause de l'influence de la température.

**Remarques**

L'application dans des locaux fermés est strictement déconseillé pour des raisons de santé.  
Se conformer à la fiche de sécurité

**Caractéristiques techniques**

Point de ramollissement bille et anneau	env. 85 °C	DIN EN 1427
Pénétration à 25 °C	env. 2 - 3 mm	DIN EN 1426
Point de combustion	env. 250 °C	DIN EN ISO 2592
Température de mise en œuvre	env. 180 - 200 °C	