

**Produktbeschreibung:**  
 Oxidationsbitumen

**Einsatzgebiet**

Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von PIR Verbunddach Dämmplatten.

**Verarbeitung**

Blockbitumen ist ein einem Bitumenofen auf eine max. Temperatur von 200 °C aufzuschmelzen.

**Lieferform**

Blöcke à 30 kg

**Lagerung, Transport & Haltbarkeit**

In der Sommerzeit ist infolge Temperatureinwirkung eine Verformung der Blöcke möglich

**Hinweise**

Von einer Anwendung in Innenräumen wird aus gesundheitlichen Gründen dringend abgeraten. Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Technische Daten**

Erweichungspunkt Ring und Kugel	ca 100 °C	DIN EN 1427
Penetration bei 25 °C	ca 2 - 3 mm	DIN EN 1426
Flammpunkt	ca 250 °C	DIN EN ISO 2592
Verarbeitungstemperatur	ca. 180 - 200 °C	