

# GECOL Reparetec R3



## Mortero monocomponente para la reparación estructural del hormigón.

Tixotrópico. Gran espesor sin descuelgue.

Armado con fibras de vidrio.

Apto para su aplicación sin necesidad de utilizar previamente una imprimación de adherencia.

Elevadas prestaciones mecánicas.

Impermeable al agua

Resistente a la carbonatación.

Exento de cloruros.



\*Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y para proporcionar un rango de facilidad por clasificación. La clasificación va de A+ (mayor nivel de emisión) hasta C (menor emisión).



Usos	Calidad	Normativas
	Tecnología <b>AL CUARZO</b>	 Conforme a la normativa europea UNE EN 1504-3 <b>R3</b> PRODUCTO Y SISTEMA PARA LA PASIVACIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

## Requisitos de puesta en obra

- Las indicaciones de uso se refieren, donde esté previsto, según nuestros ensayos y conocimientos y no liberan al consumidor del estudio y verificación del producto para su utilización concreta.
- Otros usos u otras aplicaciones no descritas no se verán contempladas dentro de la garantía del producto.
- Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización.
- Los datos aportados en esta documentación técnica han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.
- La marcación del presente producto se fija de conformidad con las previsiones establecidas en la **UNE EN 1504-3** y exclusivamente bajo las condiciones que la misma señala para el análisis técnico y verificación continuada de la regularidad del producto.
- GECOL** garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.

## Campos de aplicación

---

Apto para la reparación y regeneración interior y exterior de hormigón, cementos resistentes, bloque de hormigón estándar, etc. que requieran un mortero de altas resistencias, como también para:

- Hormigones degradados por la corrosión de las armaduras o la carbonatación.
- Pilares, columnas, jácenas, balcones, voladizos y muros de contención.
- Pavimentos de hormigón.
- Muros, techos y suelos.
- Hormigones vistos o enterrados.
- Relleno de juntas entre secciones de hormigón y elementos prefabricados.

## Modo de empleo

---

### 1 Recomendaciones previas

---

- Para ángulos y aristas de grandes dimensiones o ejecuciones en gran espesor, encofrar con reglas o placas limpias y lisas.
- En tiempo cálido, a pleno sol o con viento, tomar las medidas oportunas para impedir una desecación demasiado rápida, con la consiguiente pérdida de dureza del revestimiento (rehumidificar).
- No utilizar el producto con tiempo muy húmedo, lluvia o en previsión de heladas, ya que pueden aparecer fenómenos de carbonatación superficial y en consecuencia, variación del color original.
- En las uniones entre paramentos verticales y horizontales, ensanchar la junta de unión cortándola hasta unos 10 mm de ancho y eliminar posteriormente el material cortado.
- No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede provocar una fisuración y decoloración en el acabado final.
- En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

### 2 Preparación del soporte

---

- Como norma general, todos los soportes han de ser: resistentes, limpios, estables, rugosos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.
- Limpiar el soporte eliminando los restos de polvo, suciedad, etc.
- En caso de encontrarnos con armaduras desprotegidas (en todo o parte), es necesario eliminar totalmente los restos de hormigón que envuelven dicha estructura.
- Los elementos metálicos (armaduras) deben de estar libres de óxido, siempre eliminándolo con un cepillo metálico o por chorreo de arena y protegiendo frente a la corrosión con **GECOL Pasivador**.
- Sobre soportes porosos humedecer hasta la saturación, evitando en todo momento el encharcamiento.
- Sobre superficies preparadas y rugosas no se necesita imprimación previa.
- Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar **GECOL Repairtec R3** en consistencia cremosa, añadiendo al agua de amasado correspondiente a un litro de **GECOL Látex**.
- En superficies en las que se requiera una resistencia a los sulfatos o en ambientes marinos, usar productos de la gama **GECOL Repairtec**.

### 3 Preparación de la mezcla

---

- Amasar el producto con agua limpia y batidor eléctrico lento, hasta obtener una pasta homogénea y exenta de grumos.
- Dejar reposar y remezclar nuevamente la pasta.
- La cantidad de agua indicada en el envase es orientativa y puede variar un pequeño porcentaje según la zona geográfica del centro de producción.
- Se pueden obtener mezclas más o menos fluidas según la aplicación a realizar.
- Añadir agua en exceso, puede provocar disminuciones de espesor en la fase plástica del secado, reduciendo con ello las prestaciones finales, así como también una peor aplicación del producto.

## 4 Aplicación

- Aplicar **GECOL Reparattec R3** sobre la superficie a reparar.
- Rellenar y compactar en capas sucesivas, aplicando cuando ha comenzado a endurecer la capa previa.
- En las aplicaciones con puente de adherencia nos debemos asegurar de que esté todavía fresco cuando se aplique el mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”), presionando el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte.
- El acabado se realiza fratasando **GECOL Reparattec R3** con una herramienta adecuada (fratás de plástico, madera EPS, etc.) o bien alisando con la llana.
- Proteger el mortero de reparación durante su endurecimiento, evitando de esta forma desecaciones excesivas, y así favorecer un perfecto curado del producto.

## Límites de empleo

No utilizar:

- Sobre yeso, madera o superficies pintadas.
- En grosores superiores a los indicados.
- En contacto con aguas salinas, sulfatadas.

## Datos técnicos

<b>Consumo</b>	Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C (medidos sobre el soporte).
1,8 kg +/- 0,3 kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor	
<b>Suministro</b>	<b>Prestaciones finales</b>
Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.	Densidad del producto endurecido: 2,00 +/- 0,10 kg/litro.
Color: gris.	Resistencia a la compresión: superior a 25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Producto</b>	Contenido de iones cloruro: inferior a 0,05%.
Composición: conglomerantes hidráulicos, puzolanas, áridos silíceos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y fibras de poliamida.	Adhesión: superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Densidad aparente del polvo: 1,20 +/- 0,10 kg/litros.	Retracción/expansión controlada: superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Almacenaje</b>	Resistencia a la carbonatación: inferior a hormigón de control MC (0,45).
24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie.	Módulo de elasticidad: superior a 15 kN/mm <sup>2</sup> .
<b>Aplicación</b>	Compatibilidad térmica. Parte 1: Hielo/deshielo: superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Agua de amasado: 3,5 – 4 litros/25 kg aprox.	Compatibilidad térmica. Parte 2: Lluvia tormentosa: superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Duración de la vida de la mezcla: de 20 a 40 minutos.	Compatibilidad térmica. Parte 4: Ciclos secos: superior a 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Espesor mínimo: 5 mm.	Absorción capilar: inferior a 0,5 kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>
Espesor máximo por capa: 20 mm (máximo dos capas).	Reacción frente al fuego: Euroclase A1.
Densidad de la pasta: 2,00 +/- 0,10 kg/litro.	

## Datos de seguridad

Datos de seguridad

### PELIGRO



GHS07

GHS05

### Indicaciones de peligro

- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H335 Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P261 Evitar respirar el polvo.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

**P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:**

Lavar con agua y jabón abundantes.

**P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un

### CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el período de eficacia declarada es el indicado en el envase.