

Description du produit :

Masse de bitume modifié par un polymère


Domaine d'application

Pour le coulage et le collage de lés de bitume élastomère

Conditionnement

Blocs de 20 kg

Mise en œuvre

Duoflex est à faire fondre à une température de mise en œuvre de 160 - 180 °C dans un fondoir pourvu d'un mélangeur mécanique, d'un chauffage indirect et d'un thermostat.

Remarques

L'application dans des locaux fermés est strictement déconseillé pour des raisons de santé.
Se conformer à la fiche de sécurité

Caractéristiques techniques

Point de ramollissement bille et anneau	env. 105 °C	DIN EN 1427
Pénétration à 25 °C	env. 7 mm	DIN EN 1426
Point de combustion	env. 240 °C	DIN EN ISO 2592
Température de mise en œuvre	env. 160 - 180 °C	