

Descrizione del prodotto

Primer a base di bitume elastomerico, solventi e resine poliuretaniche.


Ambito d'impiego

Legante speciale per tutti i metalli (lamiera) e sottofondi cementizi.

Lavorazione

Mescolare bene prima dell'uso, applicare a pennello o a rullo, evitare ristagni di prodotto. Le guaine devono essere applicate al massimo 72 ore dopo l'applicazione del legante. Non utilizzare in aree con acqua freatica e in ambienti chiusi. Il prodotto contiene solventi leggermente volatili. Durante i lavori e nell'area di stoccaggio del prodotto è vietato fumare o accendere fiamme libere.

Formato di consegna

Fusti monouso da 5 Lt.

Requisito del sottofondo

Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Temperatura di lavorazione

Temperatura del sottofondo >5°C.

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35° C.

Avvertenze

Rispettare la scheda dati di sicurezza.

Dati tecnici

	Valore o proprietà caratteristica	Norma
Densità a 20 °C	Ca. 970 kg/m ³	
Viscosità a 20 °C		
Punto di infiammabilità	+ 20 °C	ASTM D56
Contenuto di solidi	Ca. 75 %	
Consumo	Ca. 300 fino a 500 g/m ²	
Tempo di essiccazione a 20 °C	Ca. 30 min. asciutto alla polvere Ca. 3-6 ore asciugatura completa	