

Descrizione del prodotto:

SOPRADERE MMA è un prodotto bicomponente Resina MMA utilizzata per creare una mano di fondo su substrati cementizi.


Campo di applicazione

Sopradere MMA viene utilizzato su substrati in calcestruzzo come primer per sistemi impermeabilizzanti in combinazione con PBD.

Proprietà

- Ottima adesione al substrato
- Resistente alla temperatura delle fiamme libere quando si salda sul PBD
- Tempi di attesa ridotti tra un turno e l'altro
- Possibilità di revisione rapida
- Può essere utilizzato anche a basse temperature
- senza solventi

Condizioni di lavorazione

Temperatura del substrato o dell'ambiente: da min. 0°C a max. 40°C

Umidità da substrati minerali: max. 5 % di massa

Umidità relativa: max. 90%

La temperatura del substrato deve essere lavorazione e stagionatura ad almeno 3°C sopra il punto di rugiada. In ambienti chiusi installare una ventilazione adeguata.

Elaborazione

Preparazione del substrato: Il substrato deve essere preparato in conformità alle norme (ad es. SN 40450, SIA). Di norma, ciò comporta misure di preparazione meccanica del substrato come la fresatura, la granigliatura, la massima pressione dell'acqua e/o la rettifica.

Miscelazione

Mescolare accuratamente la resina prima dell'uso e trasferire quantità parziali in secchi di miscelazione puliti. Il catalizzatore viene mescolato in modo omogeneo per almeno 2 minuti con un miscelatore a funzionamento lento come percentuale della quantità da miscelare.

Applicazione

Per creare una mano di fondo, Sopradere MMA viene applicato sul substrato preparato utilizzando un rullo o una spatola di gomma.

Consumo

Il consumo dipende dal substrato, ma è di almeno 0,5 kg/m².

Pulizia

In caso di interruzione del lavoro o al termine del lavoro, l'utensile deve essere pulito a fondo con ALSAN System Cleaner entro la durata del vaso.

Dosaggio del catalizzatore

Tabella per 25 kg di Sopradere MMA

Tempo di agitazione di almeno 2 minuti

Temperatura in C°	Catalizzatore Alsan CAT [g]	Catalizzatore Alsan CAT [%]
0	1500	6
5	1000	4
15	750	3
20	500	2
25	500	2
30	375	1.5

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 - 8957 Spreitenbach - Svizzera

Telefono: +41 (0)56 418 59 30 - Fax: +41 (0)56 418 59 31 - www.soprema.ch - E-mail: info@soprema.ch

Tempo di reazione a 23°C

Durata della pentola: circa 15 minuti
Resistenza alla pioggia: circa 30 minuti
Rielaborazione: circa 60 minuti
Caricabile: circa 120 minuti

Dati tecnici

Densità a 23°C: 1,025 g/cm³
Viscosità a 23°C: 400 mPas

Modulo di consegna

Contenitore di latta da 25 kg

Tonalità del colore

Blu RAL 5024

Conservazione, trasporto e durata di conservazione

Conservare l'imballaggio originale in un luogo fresco, asciutto, al riparo dal gelo, non aperto e non mescolato per almeno 12 mesi. Anche in cantiere si deve evitare di esporre i contenitori alla luce diretta del sole. I contenitori aperti hanno una durata di conservazione limitata.

Avvertenze di pericolo e consigli di sicurezza

Le informazioni attualmente valide sono riportate nella scheda di sicurezza.

Osservare la protezione personale. Codice GIS: RMA 10

Smaltimento dei rifiuti

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto edile. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Produttore/Fabbrica

SOPREMA GmbH / NL
Hof/Oberroßbach Mammutfeld 1,
D-56479 Oberroßbach

Note

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il prodotto corrispondente fornito da Soprema Svizzera. Si prega di notare che le specifiche in altri Paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare i suggerimenti per la lavorazione e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze in circostanze normali. I consigli tecnici di applicazione sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, i diversi requisiti dell'oggetto nelle più svariate condizioni di lavoro rendono necessario che l'utente verifichi l'idoneità del prodotto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico o del miglioramento dei nostri prodotti.