

**Produktbeschreibung:**

Polymer modifizierte Bitumenmasse


**Einsatzgebiet**

Für das eingiessen und verkleben von Elastomerbitumenbahnen

**Lieferform**

Blöcke à 20 kg

**Verarbeitung**

Duoflex ist in einem mit mechanischem Rührwerk, indirekter Beheizung und Thermostat ausgerüsteten Schmelzkessel schonend auf die Verarbeitungstemperatur von 160 – 180°C aufzuschmelzen.

**Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt beachten

**Technische Daten**

Erweichungspunkt Ring und Kugel	ca 100 °C
Penetration bei 25 °C	ca 7 mm
Flammpunkt	ca 220 °C
Verarbeitungstemperatur	ca 160 - 180 °C