

Produktbeschreibung:

Prenoclean 903 Tiles ist ein Reiniger, der speziell entwickelt wurde, um eine optimale Haftung für Prenopur Decotop, aber auch anderen Systemen von Prenotec, auf glasierten und keramischen Fliesen zu erhalten.



Einsatzgebiet

Auf bestehenden, keramischen Plattenbelägen von Balkonen, Terrassen und Oberflächen aus Glas.

Eigenschaften

- Sehr einfache Verarbeitung
- Schnelles Abtrocknen

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min. 5°C bis max. 35°C
Luftfeuchtigkeit: max 80%

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.
In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung zu installieren.

Verarbeitung

Vorbereiten des Untergrundes: Zunächst die Oberfläche gründlich mit Prenoclean 906 Ethylacetat reinigen.

Mischen: Das Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Applizieren: Prenoclean 903 Tiles so dünn wie möglich mit einem Lappen auf der Oberfläche verteilen und trocknen lassen.

Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit ... gereinigt werden.

Überarbeitbarkeit

Muss überarbeitet werden, sobald Prenoclean 903 Tiles trocken ist.

Verbrauch

100 g/m²

Reaktionszeit bei 20°C

Trockenzeit	Ca. 10 – 15 min
-------------	-----------------

Technische Daten

Spez. Gewicht	0.790 kg/l
Flammpunkt	+12°C

Lieferform

2 Liter

Farbton

Transparent

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Maximal 6 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei +25° C.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert als Sondermüll zu entsorgen.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax. : +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.