

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

Polímero elastomérico, en forma líquida viscosa, de color blanco.

### PUESTA EN OBRA

La PASTA DE FLAGON TPO se aplica para el sellado en frío de la soldadura realizada sobre láminas de FLAGON TPO en cubiertas.

Para el sellado de soldadura seguir las indicaciones de la documentación técnica de Soprema relativo a soldaduras. La PASTA FLAGON TPO se aplica a lo largo de las líneas de soldadura mediante el uso de un dispensador especial.

### PROPIEDADES

- Excelente poder de sellado de las membranas de TPO Flagon.
- Fácil de aplicar mediante un dispensador específico.

### CONSUMO

El consumo es de aproximadamente 10/20 gramos por cada metro lineal de soldadura.

### ADVERTENCIAS

- Líquido inflamable y, por este motivo, debe utilizarse de acuerdo con la hoja de datos de seguridad relevante.
- Evite el contacto con poliestireno expandido o extruido y, en general, con todos los materiales incompatibles con el contacto con disolventes.
- No aplicar sobre la membrana impermeabilizante húmeda.
- Respete las instrucciones, indicaciones y disposiciones indicadas en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad del producto.

PASTA FLAGON TPO	
Estado físico	líquido viscoso
Color	blanco

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Caducidad	La duración del producto es de al menos 6 meses desde la fecha de producción mostrada en el embalaje, siempre que éste se haya almacenado en lugar seco y en el envase original debidamente sellado y sin daños.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente
Acondicionamiento	Lata de 3 litros

### NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl., sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.