

**Produktbeschreibung:**

FLEXOCOL TPO ist ein Kontakt-Klebstoff auf lösungsmittelhaltiger Basis für die Montageverklebung von An- und Abschlüssen bei FLAGON TPO Dichtungsbahnen.

**Verarbeitung**

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +10°C. Der Kontaktklebstoff muss vor Beginn der Arbeiten gut aufgerührt werden. Mit einem Lammfellroller gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Bei Nichtgebrauch des Kontaktklebstoffs Gebinde gut verschließen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds muss der Kontaktklebstoff ein bis zwei Mal aufgetragen werden. Der behandelte Untergrund muss mindestens 2, maximal 8 Stunden abgelüftet werden.

FLEXOCOL TPO auf die Dichtungsbahn z.B. FLAGON EP/PV oder FLAGO EP/PR aufbringen und ca. 30 Minuten Ablüften lassen. Anschliessend die Dichtungsbahn auf den Untergrund auflegen und gut andrücken. Somit ist ein Verschieben der Dichtungsbahn nicht mehr möglich.

**Farbe**

Leicht gelblich eingefärbt

**Lieferform**

Rundes Metallgebilde mit Sicherheitsring zu 18kg.

**Gefahren und Sicherheit**

siehe Produkt-Sicherheitsdatenblätter

**Verträglichkeiten**

FLEXOCOL TPO Kontaktklebstoff kann auf folgende Untergründe verwendet werden:

- Beton
- Verputz
- Holzwerkstoffe
- Metall / Bleche
- PIR / PUR mineralvlieskaschiert

Achtung:

Nicht auf EPS, XPS und Bitumen verwendbar.

**Lagerung**

Die Gebinde trocken und kühl lagern, bei einer Temperatur zwischen +5° und max. +30°C. Während der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Nässe schützen.

**Hinweise**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die zur Zeit der Bestellung gültigen technischen Spezifikationen.