

Descrizione del prodotto

FLEXOCOL A89 è una colla poliuretanica mono-componente, senza solventi.

**Applicazione**

FLEXOCOL A89 è indicato per l'incollaggio di teli in PVC o TPO rivestiti su calcestruzzo e su impermeabilizzazioni bituminose o su isolamento termico EPS.

Caratteristiche

Liquido bianco
Peso specifico a 23 °C: ca. 1130 kg/m³
Contenuto di solidi: 100%
Punto di infiammabilità: >100 °C

Temperatura di applicazione

> 5°C
Tempo di lavorazione a 23 °C: ca. 20 - 40 minuti in base all'umidità dell'aria.
1. Tempo di asciugatura: 2 ore
2. Resistenza finale da 24 a 48 ore

Imballaggio

FLEXOCOL A89 viene fornito in taniche da 12 litri.

Stoccaggio

Temperatura di stoccaggio: da + 5 °C a +35 °C. Proteggere dall'umidità e dal calore.
Conservabilità in un contenitore non aperto: 6 mesi
Non conservare i contenitori rotti.

Misure precauzionali

Dannoso per la salute in seguito a ingestione e contatto con la pelle. Irrita la pelle. Durante i lavori indossare guanti di protezione e abbigliamento protettivo adeguato.

Pulizia degli utensili

Ad es. con SOPRACLEAN SF – 10 kg

Garanzia di qualità

Garantiamo una qualità soddisfacente grazie a un sistema di gestione della qualità certificato DIN EN ISO 9001 e a un controllo di produzione in fabbrica DIN V 52 144.

Avvertenze

Con riserva di modifiche tecniche. Si applicano le specifiche tecniche in vigore al momento dell'ordine.