

Produktbeschreibung:

Voranstrich auf Basis von Oxidationsbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen


Einsatzgebiet

Haftvermittler auf zementöse Untergründe und Holz.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

Lieferform

Einweggebinde à 5Lt. und 25Lt.

Untergrundanforderung

Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Dichte bei 20 °C	ca 950 kg/m ³	
Viskosität bei 20 °C	30 Sek	NFT 30-014
Flammpunkt	+ 24 °C	ASTM D56
Feststoffanteil	ca 40 %	
Verbrauch	ca 150 bis 400 g/m ²	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 6-12 Std vollständige Austrocknung	