

**Produktbeschreibung:**

FLEXOCOL A89 ist ein einkomponentiger PUR-Kleber ohne Lösemittel

**Anwendung**

FLEXOCOL A89 ist für die Verklebung von kaschier-ten PVC- oder TPO-Bahnen auf Beton sowie auf bituminösen Abdichtungen oder EPS-Wärmedäm-mung geeignet.

**Eigenschaften**

Weisse Flüssigkeit  
Spezifische Masse bei 23°C: ca. 1130 kg/m<sup>3</sup>  
Feststoffgehalt: 100 %  
Flammpunkt: >100°C

**Anwendungstemperatur**

> 5°C  
Verarbeitungszeit bei 23°C: ca. 20 bis 40 Min je nach Luftfeuchtigkeit.  
1. Trocknungszeit: 2 Std.  
2. Endfestigkeit 24 bis 48 Std.

**Lieferform**

FLEXOCOL A89 wird in Kanistern à 12 Liter geliefert.

**Lagerung**

Lagerungstemperatur: + 5°C bis +35°C, von Feuchtigkeit und Hitze schützen.  
Haltbarkeit ungeöffneter Gebinde: 6 Monate  
Angebrochene Gebinde nicht wieder lagern.

**Vorsichtsmassnahmen**

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Haut. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

**Reinigung der Werkzeuge**

z.B. mit SOPRACLEAN SF – 10 kg

**Qualitätssicherung**

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.

**Hinweise**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die zur Zeit der Bestellung gültigen technischen Spezifikationen.