

## Descrizione del prodotto:

Prenocryl 240 SLC è una resina a reazione bicomponente a media viscosità, resistente ai raggi UV, blu-violetta, a base di polimetilmetacrilato di metile (PMMA). Dopo la polimerizzazione, la colorazione blu-violetta non è più visibile.



## Ambito d'impiego

Prenocryl 240 SLC è utilizzato come sigillante sui rivestimenti Pumatop Prenopur e Prenofloor Solacryl.

## Caratteristiche

- Adatto per uso esterno
- Adatto per aree esposte all'acqua
- Buona flessibilità
- Buona resistenza ai raggi UV
- Incolore

## Condizioni per la lavorazione

Intervallo di temperatura: min. 5°C fino a max. 30°C  
Umidità dell'aria: max. 75%

La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3°C sopra il punto di rugiada durante l'applicazione e l'indurimento. Negli ambienti chiusi è necessario installare una ventilazione sufficiente.

## Lavorazione

### Preparazione del sottofondo:

Le superfici da trattare con Prenopur Pumatop e Prenofloor Solacryl devono essere prive di liquidi, grasso, olio e altri contaminanti. I rivestimenti Pumatop freschi devono essere completamente induriti e raffreddati. I vecchi rivestimenti Pumatop Prenopur devono essere puliti con Prenoclean 991 Pumatop per migliorare l'adesione di Prenocryl 240 SLC.

**Miscelazione:** prima dell'utilizzo, Prenocryl 240 SLC deve essere miscelato per ottenere una distribuzione uniforme della paraffina. Prenocryl 240 SLC viene accuratamente miscelato con l'indurente in polvere Prenocryl 281 catalizzatore (2 - 5%).

**Applicazione:** il sigillante viene versato sul pavimento in membrane immediatamente dopo che l'indurente è stato mescolato e passato sul rivestimento con un rullo per vernice a pelo corto. Sui rivestimenti cosparsi, il sigillante può essere pre-distribuito con un raschietto dentato di gomma prima

di passare il rullo. È necessario selezionare lotti di piccole dimensioni e rapidamente lavorabili.

**Pulizia:** In caso di interruzioni del lavoro o al termine dei lavori, l'utensile deve essere pulito a fondo con Prenoclean 991 Pumatop entro il tempo di impiegatezza.

## Consumo

ca. 0.50 kg/m<sup>2</sup>

## Dosaggio del catalizzatore

Tempo di agitazione almeno 2 minuti

| Temperatura in C° | Prenocryl 281 catalizzatore [%] |
|-------------------|---------------------------------|
| 5                 | 5                               |
| 10                | 4                               |
| 20                | 3                               |
| 30                | 2                               |

## Dati tecnici

Caratteristiche nello stato liquido

|  |                 |
|--|-----------------|
| Densità (DIN 51757), 25°C                | 0.98 g/ml       |
| Viscosità (DIN 53214), 25°C              | 160 - 200 mPa*s |
| Tempo di impiegatezza/lavorazione a 20°C | ca. 15 minuti   |
| Tempo di indurimento a 20°C              | ca. 30 minuti   |
| Punto di infiammabilità (ISO 1516)       | + 11.5°C        |

Caratteristiche nello stato indurito

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Resistenza alla trazione (DIN 53455) | 13.4 N/mm <sup>2</sup> |
| Dilatazione a forza massima          | 14.8 %                 |
| Dilatazione a rottura                | 15.5 %                 |
| Modulo E                             | 696 N/mm <sup>2</sup>  |
| Densità (DIN 53479), 20°C            | 1.17 g/cm <sup>3</sup> |

## SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Svizzera

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail: info@soprema.ch

Tenere presente che un confronto oggettivo con altre caratteristiche è possibile solo se le norme DIN e i parametri utilizzati per determinarle sono identici.

**Accessori**

Prenocryl 281 catalizzatore

**Formato di consegna**

2 kg Prenocryl 240 SLC

5 kg Prenocryl 240 SLC

**Tonalità**

Trasparente

**Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione**

12 mesi nei fusti originali in caso di conservazione in luogo fresco e asciutto.

La temperatura di conservazione massima è di +25°C.

**Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza**

Le informazioni attualmente valide si trovano nella scheda di sicurezza.

**Smaltimento**

Il materiale indurito può essere smaltito insieme ai rifiuti di cantiere. I fusti ed il materiale residuo vanno smaltiti separatamente insieme ai rifiuti speciali.

**Produttore/Stabilimento**

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasburgo

**Avvertenze**

I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema AG. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi.

I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.