

SOPRA XPS 700

 (ex Efyos XPS 700)


PANNEAUX ISOLANTS EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS

DESCRIPTION


Panneaux isolants en polystyrène extrudé XPS à bords feuillurés et surface lisse, avec marquage CE et conformes à la Norme EN 13164.

APPLICATIONS

Isolation thermique des sous-planchers civils et industriels, des toits plats (sous lestage lourd), des terrasses de parking et des fondations.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Valeur	Unité	Norme
Surface	Surface lisse	-	-
Conductivité thermique déclarée λ_D	≤ 60 mm	0,033	W/m·K
	80-200 mm	0,035	
	≥ 220 mm	0,036	
Contrainte en compression au 10% déformation max	CS(10Y)700	kPa	EN 826
Fluage en compression pour contraintes continues (2% de déformation max après 50 ans)*	CC(2/1,5/50)250	kPa	EN 1606
Absorption d'eau à long terme par immersion totale	WL(T)0,7	Vol. %	EN 12087
Absorption d'eau à long terme par diffusion	≤ 50 mm	WD(V)3	Vol. %
	60-80 mm	WD(V)2	
	≥ 100 mm	WD(V)1	
Stabilité dimensionnelle dans de conditions spécifiées (70°C, 90% h.r.)	DS(70,90)	Classe	EN 1604
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	DLT(2)5	Classe	EN 1605
Transmission de la vapeur d'eau μ	150	-	EN 12086
Résistance à la traction	TR200	kPa	EN 1607
Résistance aux effets du gel-dégel	FTCD1	Vol. %	EN 12091
Réaction au feu	E	Classe	EN 13501-1
Chaleur spécifique	1450	J /kg·K (à 20°C)	EN 10456
Longueur	1250 (± 8)	mm	EN 822
Largeur	600 (± 3)	mm	EN 822
Epaisseurs	50 ÷ 300 (± 3)	mm	EN 823
Type des bords		-	-

Epaisseur [mm]	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Résistance thermique R_D [(m²·K)/W]	1,50	1,80	2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70	6,10	6,65	7,20	7,75	8,30

MARQUAGE CE

Code d'identification unique du produit type: INSES0104