

**Produktbeschreibung:**

Voranstrich auf Basis von Oxidationsbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen


**Einsatzgebiet**

Haftvermittler auf zementöse Untergründe, Holz und Stahlzargen

**Verarbeitung**

Vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

**Lieferform**

Einweggebinde à 200Lt.

**Untergrundanforderung**

Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

**Verarbeitungstemperatur**

Untergrundtemperatur >5°C.

**Lagerung, Transport & Haltbarkeit**

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

**Hersteller/Werk**

SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasbourg

**Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt beachten

**Technische Daten**

	<b>Kennwert bzw. Eigenschaft</b>	<b>Norm</b>
Dichte bei 20 °C	ca 950 kg/m <sup>3</sup>	
Viskosität bei 20 °C	23 bis 27 Sek	NFT 30-014
Flammpunkt	+ 35 °C	ASTM D56
Feststoffanteil	ca 40 %	
Verbrauch	ca 150 bis 400 g/m <sup>2</sup>	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 6-12 Std vollständige Austrocknung	