

**Produktbeschreibung:**

GEMATEX ist ein wasserableitendes, diffusionsoffenes System-Vlies speziell für Umkehrdächer. Bei Systemaufbau Soprema kein Dickenzuschlag gem. SIA 271 2007


**Anwendung**

Trenn- und Filtervlies über Wärmedämmung bei Umkehrdächern. Bei An- und Abschlüssen muss das Vlies aufgebordet werden, Überlappung min. 15cm.

**Farbe**

hellgrau / weiss

**Lieferform**

3 x 100 m, 300 m<sup>2</sup>/Rol.

**Lagerung**

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

**Hinweis** Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

**Technische Daten**

|  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
| Dicke  | ca. 0,04 mm              | EN ISO 9863-1 |
| Flächenbezogene Masse                          | ca. 100 g/m <sup>2</sup> | EN ISO 9864   |
| Höchstzugkraft<br>längs MD<br>quer CMD         | 190 N/5cm<br>130 N/5cm   | EN 12311-1*   |
| Höchstzugkraft-Dehnung<br>längs MD<br>quer CMD | 55 %<br>60 %             | EN 12311-1*   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit Sd                  | 0.04 m                   | EN ISO 12572  |
| Widerstand gegen<br>Wasserdurchgang            | W1                       | EN 1928, A**  |
| Wasserdichtheit                                | >150 cm                  | EN 20811      |
| Brandklasse                                    | E                        | SN EN 13501-1 |
| Brandverhaltensgruppe                          | RF3                      | VKF           |

\*gefaltete Probe nach EN 13859-1

\*\* zus. Alterung: 2kPa, 2h