

Descrizione del prodotto

Prodotto bituminoso elastomerico rinforzato con fibre.

**Ambito d'impiego**

Per la formazione di scanalature in tutte le bordature di impermeabilizzazioni a 1 e 2 strati.

Formato di consegna

Cartone da 25 m, pallet da 900 m.

Requisito del sottofondo

Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Lavorazione

I sottofondi non bituminosi devono essere pretrattati con un legante per consentire aderenza prima della posa. Il cuneo in bitume elastomerico viene leggermente riscaldato con un cannello al propano e compresso con una spatolina per garantire un incollaggio su tutta la superficie.

Stoccaggio

Conservare nella confezione originale, tenere al fresco e all'asciutto, max. 4 cartoni impilabili uno sopra l'altro. La durata di conservazione in queste condizioni è pressoché illimitata.

Dati tecnici

Punto di indebolimento anello e sfera	Ca. 90 °C
Penetrazione del cono	Ca. 30 1/10mm
Resilienza	Ca. 24%
Comportamento alla flessione a freddo a 0°C	Nessuna crepa durante la piegatura
Comportamento di dilatazione e adesione a -10%	>10%