

Communiqué

Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

Numéro de dossier :	MTS-21004292
Date de réalisation de l'essai :	2021-03-16
Date de publication :	2021-06-03
Date dernière révision :	S/O
Date prévue de réévaluation :	2024-06-03



SOPRAPLY STICK TRAFFIC CAP SUR 2-1 SOPRASMART ISO HD (PARS) SYSTÈME DE COUVERTURE HYBRIDE (ATTACHÉ ET ADHÉRÉ)

Description de l'assemblage testé

Membrane de finition :	Membrane de bitume modifié / Auto-adhérée
Membrane de sous-couche :	S/O
Panneau de recouvrement :	Panneau composé d'une membrane de bitume et d'un panneau de polyisocyanurate 3 x 8 pi x 0,6 po / Adhéré
Isolant (dessus) :	Panneau isolant de polyisocyanurate 4 x 8 pi x 2 po / Fixé mécaniquement
Pare-vapeur :	Membrane autocollante
Barrière thermique :	Optionnelle
Platelage :	Acier galvanisé

Résistance dynamique d'arrachement (RDA) mesurée selon CSA A123.21

Désignation du système	Valeur mesurée à l'essai Selon CSA A123.21:20	Résultat réduit d'un facteur de 1.5 Selon CSA A123.21:14
A	-3,6 kPa (-75 psf)	-2,4 kPa (-50 psf)

Selon la portée d'accréditation publiée sur le site du CCN
Laboratoire accrédité n° 797



Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

MTS-21004292

Produits

MEMBRANE DE FINITION				
PRODUIT TESTÉ : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d'une armature en composite.				
Système	Mise en œuvre			
A	Auto-adhérée (substrat apprêté avec ELASTOCOL STICK, pleine surface)			
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRAPLY STICK TRAFFIC CAP	SOPRASTAR STICK GR		
SOPREMA Système fusionné	SOPRALENE FLAM 250 GR	SOPRALENE FLAM 180 GR	SOPRALENE FLAM 180 FR GR	SOPRALENE FLAM 250 FR GR
	SOPRALENE MAMMOUTH GR	SOPRASTAR FLAM GR	SOPRASTAR FLAM FR GR	SOPRAPLY TRAFFIC CAP
	SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR	SOPRAPLY TRAFFIC CAP PLUS	SOPRAPLY TRAFFIC CAP PLUS FR	

MEMBRANE DE SOUS-COUCHE
PRODUIT TESTÉ : S/O



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

MTS-21004292

PANNEAU DE RECOUVREMENT				
PRODUIT TESTÉ : Panneau de sous-couche composé d'une membrane de bitume modifié avec des polymères SBS, d'une armature en polyester non tissé et d'une surface sablée, laminée en usine sur un panneau de support isolant de polyisocyanurate de haute densité.				
Système	Mise en œuvre	Taux de fixation		
A	Adhéré	Cordons aux 12 po c.c.		
ÉPAISSEUR(S) ADMISSIBLE(S)				
0,6 po				
TYPE DE FIXATION				
Adhésif DUOTACK				
SCHÉMA DE FIXATION				
<p>The diagram shows a rectangular panel with a total width of 96 inches and a total height of 36 inches. Three horizontal cords are positioned across the panel. The spacing between the cords is 12 inches. There is a 6-inch gap between the top edge of the panel and the first cord, and a 6-inch gap between the bottom edge and the last cord.</p>				
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	2-1 SOPRASMART ISO HD SABLÉ	2-1 SOPRASMART BOARD SABLÉ		



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

MTS-21004292

ISOLANT (panneau du dessus)				
PRODUIT TESTÉ : Panneau isolant de mousse de polyisocyanurate laminé entre deux revêtements de fibres de verre enduits de polymères.				
Système	Mise en œuvre	Taux de fixation		
A	Fixé mécaniquement	10 attaches par panneau 4 x 8 pi		
ÉPAISSEUR(S) ADMISSIBLE(S)				
2 po minimum				
TYPE DE FIXATION				
Vis et plaquettes				
SCHÉMA DE FIXATION				
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRA-ISO PLUS			
Atlas Roofing Corp.	ACFoam-III	ACFoam-IV		
Johns Manville	ENRGY 3 CGF			
Hunter Panels	H-Shield CG			



ISOLANT ADDITIONNEL

PRODUIT TESTÉ : Optionnel (mêmes épaisseurs et mêmes produits admissibles que panneau du dessus).

PARE-VAPEUR

PRODUIT TESTÉ : Membrane autocollante composée d'un tissu de polyéthylène trilaminaire et de bitume modifié au SBS.

Système	Mise en œuvre	Apprêt utilisé		
A	Auto-adhéré	S/O		
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)				
SOPREMA	SOPRAVAP'R	SOPRASTOP	2-1 SOPRASMART ROCK SABLÉ	
SOPREMA	SOPRAPLY STICK DUO			
	Note : barrière thermique requise sur pontage d'acier.			
SOPREMA	SOPRALENE 180 SP 3.5	ELASTOPHENE SP 2.2		
	Note : barrière thermique requise sur pontage d'acier ou pontage de bois.			
SOPREMA	SOPRAVAP'R	SOPRALENE STICK	SOPRAPLY STICK DUO	
	Note : sur platelage de bois apprêté selon les recommandations du manufacturier.			

BARRIÈRE THERMIQUE

PRODUIT TESTÉ : Optionnel

PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)

Georgia-Pacific	DensDeck (½ po min.)	DensDeck Prime (½ po min.)		
CGC	Securock (½ po min.)			
Unifix	PermaBase Dek (½ po min.)			
Mise en œuvre : en indépendance, en adhérence ou fixé mécaniquement, la méthode et le taux de fixation sont de la responsabilité du concepteur.				



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

MTS-21004292

ANCRAGES (voir note générale #3)		
PRODUIT(S) TESTÉ(S) : Vis pour toiture #12.		
Système	Vis	Plaquettes
A	#12	Rondes de 3 po en métal
RÉSISTANCE DES ANCRAGES À L'ARRACHEMENT		
422 lbf (mesuré)		
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)		
SOPREMA	Dekfast - vis pour toiture #12	Dekfast – plaquettes rondes de 3 po en métal

ADHÉSIF			
PRODUIT TESTÉ : Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane.			
Système	Espacement des cordons		Apprêt utilisé
A	12 po c.c.		S/O
PRODUIT(S) ADMISSIBLE(S)			
SOPREMA	DUOTACK		



Notes générales

1. Platelage :

Les essais réalisés par Les Services EXP inc. « EXP » ont été fait avec des platelages d'acier de construction galvanisé ou enduit d'un alliage aluminium/zinc conforme aux normes ASTM A653, A792, A1008 ou CSSBI 10M, ayant une épaisseur de 0,76 mm (0,03 po) minimum (couramment défini comme étant de calibre 22), correspondant à la norme ASTM A653M SS grade 230 avec une limite élastique de 230 MPa (33 Ksi) et une limite de rupture de 310 MPa (45 Ksi). Des essais pourraient être réalisés sur des pontages de béton ou sur des pontages de bois de contreplaqué standard 4' x 8' x 5/8", afin d'évaluer l'admissibilité à de possibles équivalences.

La fixation du platelage à la structure portante doit être suffisamment robuste pour résister aux charges de soulèvement dues au vent (pondérées selon les exigences du CNB).

2. Produits équivalents au platelage :

Platelage d'acier de jauge 18 à 22. Pontage de bois ou de béton dont les tests démontrent une résistance à l'arrachement des ancrages équivalente ou supérieure à celle spécifiée à la section résistance des ancrages.

3. Résistance à l'arrachement des ancrages :

Obtenu selon la norme ANSI/SPRI FX-1 2011, sur un minimum de 10 éprouvettes testées en laboratoire avec un appareil **Com-Ten**, sur un platelage d'acier (sauf, si indication contraire).

4. Résistance à l'arrachement de l'adhésif (lorsque applicable) :

Obtenu selon la norme ANSI/SRPRI IA-1 avec un appareil **Com-Ten** sur platelage d'acier (sauf, si indication contraire) ou selon la norme ASTM D1623 avec une presse universelle pour une mesure entre matériaux, sur un minimum de 3 éprouvettes testées en laboratoire.

5. Cordon d'adhésif :

EXP est d'avis que l'application des cordons de colle selon un agencement en « S » ou en lignes droites n'affectera pas les résultats de la présente publication. L'intention au chantier devant être que les espacements de cordons de colle soient raisonnablement distribués sur le substrat, afin de s'approcher le plus possible des schémas théoriques lorsque les panneaux y sont déposés. Respecter toutes les exigences supplémentaires du manufacturier concernant l'utilisation des adhésifs.

6. Produits équivalents :

Seuls les produits inscrits au présent rapport en tant que produits admissibles sont acceptables en équivalence aux produits testés. Toute autre modification doit faire l'objet d'une demande écrite sur le formulaire de demande prévu à cette fin à EXP pour étude d'approbation.

7. Composantes optionnelles :

Les composantes du système de couverture désignées comme optionnelles peuvent être éliminées du système de toiture. L'inclusion ou l'exclusion de ces composantes ne modifie pas les résultats publiés de la résistance dynamique d'arrachement (RDA).

8. Coefficient expérimental :

Tel qu'il est prévu dans la norme CSA A123.21, la résistance dynamique d'arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient expérimental de 1,5.

Laboratoire d'essais en toiture (ISO 17025)



Résultats d'évaluation d'essai dynamique d'arrachement au vent d'un système de toiture

MTS-21004292

9. Calcul des charges encourues de soulèvement dues au vent :

Un calculateur en ligne est disponible au <https://www.nrc-cnrc.gc.ca>.

Le calculateur permet d'obtenir les charges de vent encourues par un bâtiment donné, tel que défini au CNB 2015, en fonction de plusieurs critères, notamment sa géométrie et sa localisation, sans facteur expérimental. Il fournit également les dimensions des zones de périmètre et de coin.

10. Avis consultatif technique :

Les rapports d'évaluation de système de toiture doivent être lus conjointement avec tout avis consultatif technique publié par EXP.

11. Avis :

EXP se réserve le droit de retirer, sans préavis, le Communiqué des résultats d'essai dynamique d'arrachement au vent du système de toiture et d'effectuer toutes corrections qu'il considère nécessaires.

Les renseignements présentés dans ce rapport d'essais de systèmes de couverture sont fondés sur un assemblage précis pour permettre l'évaluation de la résistance aux forces d'arrachement du vent dans des conditions précises (le « Test »). Les conclusions présentées dans ce rapport reflètent les conditions qui existaient lors du Test. À cet égard, ce rapport a été préparé pour l'usage exclusif du client et ne peut pas être reproduit, utilisé ou invoqué, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit d'EXP. Tout usage qu'une tierce partie ferait de ce rapport ou toute décision fondée sur ce rapport serait la responsabilité de la partie qui reçoit le rapport. **EXP décline toute garantie quant à l'exactitude, l'intégralité ou la suffisance des informations contenues sur le site. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation qu'il fait du Site pour atteindre les résultats escomptés.**

12. Tableau de suivi des versions :

2021-06-03	Publication initiale.

Préparé par :

Les Services EXP inc.

Serge Rochon, ing.
N° O.I.Q. : 114865
N° P.E.O. : 100023274
Directeur provincial – Science du bâtiment et essais CSA

2021-06-03

Date