

Description du produit :

Composition de bitume remplie, traitée à l'élastomère, à fibres renforcées


Domaine d'application

Pour la réalisation de goujures avec tous les relevés d'étanchéités à 1 ou 2 couches.

Conditionnement

Carton à 25 m, palette à 900 m

Exigences du support

Propre, sec (béton <4% masse, bois <16% volume) et absence de poussière, d'huile, de graisse et de résidus non adhérents.

Mise en œuvre

Les supports non bitumineux sont à traiter avec un primaire d'accrochage avant la pose. La cale de bitume élastomère est à fondre légèrement à l'aide d'un brûleur à propane. Appuyer alors avec une truelle à languette pour garantir le collage sur toute la surface.

Stockage

Stocker dans un endroit frais et sec. Empiler 4 cartons au max. Durée de conservation pratiquement illimitée sous ces conditions.

Caractéristiques techniques

Point de ramollissement bille et anneau	env. 90 °C
Pénétration de cône	env. 30 1/10mm
Retour à l'état initial	env. 24 %
Comportement au pliage à froid à 0 °C	Absence de fissures au pliage
Capacité d'extension et d'adhérence à - 10 °C	>10 %