

Descrizione del prodotto

Bitume ossidato ai sensi di DIN EN 13304.


Ambito d'impiego

Per la colata e l'incollaggio delle guaine bituminose e la colata su tutta la superficie per la posa di pannelli isolanti in PIR per tetti compatti.

Lavorazione

Il blocco di bitume deve essere fuso in un apposito forno per bitume ad una max. temperatura di 200 °C.

Formato di consegna

Blocchi da 30 kg

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

In estate, la deformazione dei blocchi è possibile a causa degli effetti della temperatura.

Avvertenze

L'uso in ambienti interni è fortemente sconsigliato per motivi di salute. Rispettare la scheda dati di sicurezza.

Dati tecnici

Punto di indebolimento anello e sfera	Ca. 100 °C	DIN EN 1427
Penetrazione a 25 °C	Ca. 2 - 3 mm	DIN EN 1426
Punto di infiammabilità	Ca. 250 °C	DIN EN ISO 2592
Temperatura di lavorazione	Ca. 180 - 200 °C	