

Ficha técnica N° WPSIT0503.a

DESCRIPCIÓN

Membrana sintética de PVC-P obtenida por impregnación y estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio.

La superficie superior de la membrana presenta un relieve para hacerla antideslizante.

Producto fabricado en empresa certificada EN ISO 9001 (Sistema de gestión de la calidad) y EN ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental).

Puesta en obra por instaladores autorizados por Soprema. Acabados y accesorios con elementos producidos y aprobados por Soprema.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie con relieve
- Estabilidad dimensional
- Soldado óptimo
- Resistente al punzonamiento

APLICACIONES

CUBIERTAS

- Capa de protección para pasos peatonales en cubiertas realizadas con membrana vista en PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PVC WALKWAY 1,80	Método de Ensayo
Espesor (mm)	1,80	UNE EN 1849-2
Peso (kg/m ²)	2,15	UNE EN 1849-2
Resistencia a la rotura (N/mm ²)	≥ 9,0	UNE EN 12311-2
Elongación hasta rotura (%)	≥ 200	UNE EN 12311-2
Resistencia al rasgado (N)	≥ 160	UNE EN 12310-2
Resistencia al punzonamiento estático (kg)	> 20	UNE EN 12316
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	≤ - 25	UNE EN 495-5
Impermeabilidad al agua (6 horas a 0,5 Mpa)	Impermeable	UNE EN 1928 met. B
Estabilidad dimensional tras 6 horas a 80° C (%)	≤ 0,1	UNE EN 1297
Resistencia al envejecimiento artificial (UV)	Sin fisuras	UNE EN 1297
Resistencia a la penetración de raíces	Sin penetración	EN 13948
Clase de reacción al fuego	E	EN ISO 11925-2/ EN 13501-1

PRODUCCIÓN STANDARD

Espesor	1,80 mm	
Anchura	1,50 m	
Número de rollos por palet	12	
Longitud	20 m	
Color	GRIS OSCURO	

MARCADO CE

Las membranas FLAGON PVC WALKWAY son producidas en la fábrica de Soprema ubicada en Villa Santo Stefano (Italia) y no están sujetas a marcado CE debido a su utilización como membrana protectora, campo de aplicación para el cual no existe una norma armonizada europea específica.

Debido a su formulación, la lámina NO está sujeta a los requisitos establecidos por el Reglamento CLP (EC) No 1272/2008 y EU n° 487/2013 y modificaciones posteriores sobre sustancias peligrosas. En el caso que el producto deba eliminarse como residuo, se recomienda enviarlo a un vertedero autorizado o a un incinerador dotado de cámara de post-combustión y lavado de humos. Los datos indicados en esta ficha, aparte de los requeridos por el marcado CE, no son completos y Soprema puede, sin previo aviso, modificarlos. Soprema se reserva el derecho a modificar el producto en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de sus características, e incluso, a parar su producción. Soprema se reserva el derecho, con base a mejorar los conocimientos y técnicas, a modificar sin previo aviso la composición y condiciones de uso de sus materiales y, en consecuencia, su precio. Un pedido, por tanto, se considerará aceptado únicamente teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas vigentes en la fecha de su recepción.