

Produktbeschreibung:

Bitumenemulsion auf Basis von Elastomerbitumen


Einsatzgebiet

Haftvermittler auf zementöse Untergründe und Metall (Stahlzargen).

Verarbeitung

Vor Gebrauch sehr gut aufmischen, Auftrag durch Streichen, Rollen oder mit geeigneten Geräten aufspritzen, Lachenbildung ist zu vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden.

Lieferform

Einweggebinde à 25Lt.

Untergrundanforderung

sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen.

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

Hersteller/Werk

 SOPREMA SAS
 14, rue de Saint-Nazaire
 67025 Strasbourg

Hinweise

 Sicherheitsdatenblatt beachten / GISCODE
 BBP10

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Dichte bei 20 °C	ca 1005 kg/m ³	
Flammpunkt	Nicht brennbar	ASTM D56
Feststoffanteil	ca 42 %	
Verbrauch	ca 150 bis 400 g/m ²	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 3 Std vollständige Austrocknung	