

ELASTOCOL 500 TP

BITUMINØS PRIMER

BRUK

Elastomerbitumen- og løsemiddelbasert primer som påføres kald.

Impregnering for å sikre god vedheft (heloverflate eller delvis) til underlaget (betong, tre, metall) av bituminøse vanntetningsmembraner basert på elastomerbitumen under mastiksasfalt, asfaltbetong, ballast eller gjenfylling.



BESKRIVELSE

ELASTOCOL 500 TP primer er en homogen blanding av bitumen og løsemidler i flytende form, svart i fargen. Det er en bruksklar enkeltkomponentgrunning og kommer i praktiske, lett håndterbare beholdere.

Tørketiden (fra 2 til 12 timer) på et betongunderlag varierer avhengig av værforholdene og belegget. Når den er tørr, etterlater den en litt klebrig svart film.

FORDELER

- enkel påføring
- økonomisk
- polyvalent og kompatibel med SOPREMA-serien

BRUKSOMRÅDE

Påføres i ett strøk med børste, rull eller sprøytepistol på et tørt underlag uten støv og fett.

På svært porøse underlag (f.eks. Lette betongbakker), er det best å påføre grunning med en luftfri sprøytepistol for å unngå søl.

KJENNETEGN

Kjennetegn	Enhet	Verdi
Sammensetning		elastomerbitumen og flyktige løsemidler
Fysisk tilstand		homogen svart væske
Flammepunkt (ASTM D56)	°C	30
Påføringstemperatur	°C	min. 0
Forbruk (på betong)	l/m ²	0,15 - 0,25
Tørketid (avhengig av forhold)	timer	2 - 12
Emballasje		ELASTOCOL 500 TP
Bokser	I	30
Krukker/paller	PCS	24
Oppbevaring		Kan oppbevares 12 måneder i uåpnet, godt forseglet i originalemballasje. Oppbevare kjølig og tørt.

SERTIFISERING**UK: HAPAS/BBA 17/H257 (ANTIROCK BRIDGE)****BBA 14/5172 (ANTIROCK BRIDGE)****BE: ATG 2988 (ANTIROCK 4 TF, ANTIROCK 5 TF, ANTIROCK 600)****SPESIFIKK INFORMASJON****Hygiene, helse og miljø**

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

Kvalitet, miljø og sikkerhet

SOPREMA verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengig kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene

EN ISO 9001 og **EN ISO 14001**.