



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

SENTINEL S BONDING ADHESIVE

FICHE TECHNIQUE 231214SCANF

(annule et remplace 190617SCANF)

DESCRIPTION

SENTINEL S BONDING ADHESIVE est un adhésif à base de solvants conçu pour coller les membranes de PVC SENTINEL à sous-face lisse dans les applications horizontales et verticales.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de tout débris, huile, graisse ou saleté.

APPLICATION

Avant l'application, bien mélanger à la main jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Enduire la sous-face de la membrane et la surface du substrat avec l'adhésif SENTINEL S BONDING ADHESIVE à l'aide d'un rouleau à poils de 10 mm (3/8 po.) résistant aux solvants. **Faire attention de ne pas appliquer d'adhésif sur la section du joint qui sera soudée au fusil à air chaud.**

Une fois l'adhésif sec, mais encore collant au toucher (environ 5 à 10 minutes), déposer la membrane sur le substrat. Terminer en appliquant une pression égale sur l'ensemble de la membrane à l'aide d'un balai ou d'un rouleau à maroufler.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SENTINEL S BONDING ADHESIVE
État physique	Liquide
Couleur	Ambré
Format	18,9 L (5 gallons US)
Poids par gallon	3,17 kg (7,08 lb)
Température minimale d'application	4 °C (40 °F)

(Valeurs nominales)

POUVOIR COUVRANT

Type de pouvoir couvrant	SENTINEL S BONDING ADHESIVE
Superficie de membrane collée <i>par gallon US</i> <i>par contenant de 5 gallons US</i>	5,57 m ² (60 pi ²) 27,87 m ² (300 pi ²)
Superficie de surface couverte <i>par gallon US</i> <i>par contenant de 5 gallons US</i>	11,15 m ² (120 pi ²) 55,74 m ² (600 pi ²)

(Valeurs nominales)

REMARQUE : Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d'application et la porosité de la surface.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

sopca-fr-ca-tds-sentinel-s-bonding-adhesive.indd

1/2



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

SENTINEL S BONDING ADHESIVE

FICHE TECHNIQUE 231214SCANF

(annule et remplace 190617SCANF)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	SENTINEL S BONDING ADHESIVE
Viscosité, à 24 °C (75 °F), 20 tr/min, n° 3	1 800 à 2 400 cP
Teneur en solides	24 % ± 1
Durée de vie	12 mois (non ouvert)
Temps de séchage	1 heure ⁽¹⁾

(Valeurs nominales)

(1) : Le temps de mûrissement peut varier selon l'humidité relative et la température ambiante.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Peut être conservé pendant 12 mois lorsque convenablement entreposé dans le contenant d'origine. SENTINEL S BONDING ADHESIVE doit être conservé à des températures de 16 °C à 27 °C (60 °F à 80 °F). Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

sopca-fr-ca-tds-sentinel-s-bonding-adhesive.indd

2/2