

**Descrizione del prodotto**

Emulsione bituminosa a base di bitume elastomerico.


**Ambito d'impiego**

Legante per sottofondi cementizi e metallici (telai in acciaio).

**Lavorazione**

mescolare molto bene prima dell'uso, applicare a pennello, a rullo o a spruzzo con attrezzature adeguate, evitare il ristagno di prodotto.

Le guaine devono essere applicate al massimo 72 ore dopo l'applicazione del legante.

**Formato di consegna**

Fusti monouso da 25 l.

**Requisito del sottofondo**

Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

**Temperatura di lavorazione**

Temperatura del sottofondo >5°C.

**Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione**

Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C

**Produttore/Stabilimento**

SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasburgo

**Avvertenze**

Osservare la scheda dati di sicurezza / GISCODE BBP10.

**Dati tecnici**

	Valore o proprietà caratteristica	Norma
Densità a 20 °C	Ca. 1005 kg/m <sup>3</sup>	
Punto di infiammabilità	Non combustibile	ASTM D56
Contenuto di solidi	Ca. 42 %	
Consumo	Ca. 150 fino a 400 g/m <sup>2</sup>	
Tempo di essiccazione a 20 °C	Ca. 30 min. asciutto alla polvere Ca. 3 ore asciugatura completa	