


Produktbeschreibung:

Die Sopralen EGV 3 ts ist eine Elastomerbitumen-Bahn und wird ausschliesslich als Zwischenlage bei Abdichtungen im Schweiss- oder Klebeverfahren eingesetzt.


Einsatzgebiet

Zwischenlage für

- 2-lagige Abdichtungen
- Dampfbremsen

Verarbeitung

Verlegung der Bahn und Ausführung der Anschlussdetails gemäss „Verlegeanleitung bituminöse Systeme“.

Verarbeitungsempfehlung

- Verwendung eines Rollenziehers und Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verschweissung
- Eckenschrägschnitte bei T-Stössen

Lieferform

Rollen à 10 m x 1m

Euro-Palette à 20 Rollen à 160m²

Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)	kg/m ²
10,00	1,00	4,00	4,80

Euro-Palette à 20 Rollen à 200m²

Unterseite

Talk/Sand

Oberseite

Talk/Sand

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

Hersteller/Werk

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1+2 1
CH-8957 Spreitenbach

Hinweise

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Wir empfehlen die Verwendung eines Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verarbeitung, Eckschrägschnitte bei T-Stössen. Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Sichtbare Mängel	keine	EN 1850-1
Länge	10,00 m	EN 1848-1
Breite	1,00 m	EN 1848-1
Dicke	3,00 mm *	EN 1849-1
Geradheit	E	EN 1848-1
Flächenbezogene Masse	3.9 kg/m ²	EN 1849-1
Wasserdichtheit	E	EN 1928
Brandverhalten	RF2 (cr)	VKF
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft längs	650N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft quer	650N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraftdehnung, Unterbahn	6% **	EN 12311-1
Widerstand gegen stossartige Belastung, Unterbahn	≥ 500 mm	EN 12691
Kaltbiegeverhalten	≤-20°C	EN 1109
Weiterreisswiderstand	≥ 200 N	EN 12310-1
Wärmestandfestigkeit, Unterbahn	≥ 100°C	EN 1110
Wasserdampfdurchgang	150***	
Anwendungsgruppe	A1, A2	SIA 281

* = +/- 10 %

** = +/- 20%

*** = Der Wasserdampfdurchgang ist nicht Bestandteil der Qualitätskontrolle. Der vorgeschlagene Rechenwert entspricht den Angaben aus der Literatur.