SOPRA VI

ÉTANCHÉITÉ

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 230901SCANF (annule et remplace 171221SCANF)

DESCRIPTION

SOPRA VI est une membrane d'étanchéité composée d'une armature en voile de verre saturée de bitume oxydé. SOPRA VI est utilisée comme membrane d'étanchéité dans un système multi-couche ou utilisée en combinaison avec des membranes modifiées avec des polymères aux SBS.

INSTALLATION

BITUME CHAUD

La membrane SOPRA VI est déroulée dans un lit de bitume chaud épandu à l'aide d'une vadrouille.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA VI
Armature	Voile de verre
Dimensions	54 x 0,914 m (177 x 3 pi)
Poids	0,3 kg/m² (0,06 lb/pi²)
Surface	Bitume oxydé
Sous-face	Bitume oxydé

(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRA VI
Résistance à la rupture, L/T @ 23 °C (73,4 °F)	ASTM D146	11,9/11,4 kN/m (68/65 lbf/po)
Poids net à sec	ASTM D228	339 g/m² (7,0 lb/100 pi²)
Poids du voile de verre désaturé	ASTM D228	90 g/m² (1,9 lb/100 pi²)
Humidité (% max. au moment de fabrication)	ASTM D146	1 %
Asphalte min.	ASTM D228	146 g/m² (3,0 lb/100 pi²)
Flexibilité, L/T	ASTM D2178	Réussi
Agent séparateur et stabilisant	ASTM D2178	156 g/m² (3,2 lb/100 pi²)
Cendres	ASTM D2178	70 - 88%

(Rencontre les exigences de la norme CSA A123.17 et ASTM D2178 - Type VI).
(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l'extérieur, les recouvrir d'une housse de protection opaque après le retrait des housses fournies à la livraison.

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.