APPRÊT ANTIROCK ÉMULSION

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

GÉNIE CIVIL

FICHE TECHNIQUE 221021SCANF (annule et remplace 160831SCANF)

DESCRIPTION

APPRÊT ANTIROCK ÉMULSION est une émulsion de bitume, c'est-à-dire un mélange stabilisé de bitume et d'eau, sans solvant. L'apprêt est destiné à préparer les surfaces de béton ou de métal des ouvrages de génie civil, pour permettre une bonne adhésion des membranes d'étanchéité de la gamme ANTIROCK.

APPLICATION

La surface du béton doit être préparée de sorte qu'elle soit équivalente au profil CSP 3, 4 ou 5 selon l'*International Concrete Repair Institute* (ICRI). Afin d'obtenir ce profil et d'éliminer toute trace de contaminant de la surface, la méthode de grenaillage avec billes d'acier est recommandée.

Le substrat doit être propre, sain, sec et exempt de matériaux friables, de graisse, de laitance et de tout contaminant susceptible de nuire aux performances du produit.

Appliquer l'APPRÊT ANTIROCK ÉMULSION à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation (le procédé «*Airless*» ne convient pas).

L'apprêt doit être complètement sec avant d'appliquer la membrane d'étanchéité. Le temps de séchage peut varier selon les conditions de température et d'humidité de l'air et de la surface.

Consommation indicative : 0,15 à 0,25 L/m^2, selon la rugosité de la surface.
Pouvoir convrant: 100 m^2 (1 075 pi^2)
Température minimale d'application : 5 °C (41 °F).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	APPRÊT ANTIROCK ÉMULSION
Masse volumique à 20° c	1,00 kg/L
Couleur	Brun foncé
Contenant	19 L (5 gal.)
Teneur en solides	44 %
Viscosité Brookfield, 25 °C	675 cP
Point d'éclair, ASTM D93	N/A. - INFLAMMABLE

(Valeurs nominales)

FT_APPRÊT_ANTIROCK_EMULSION.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

APPRÊT ANTIROCK ÉMULSION

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

GÉNIE CIVIL

FICHE TECHNIQUE 221021SCANF (annule et remplace 160831SCANF)

NETTOYAGE

Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels essences minérales, varsol, xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Stockage : jusqu'à 12 mois dans les contenants d'origine, bien fermés.
Température de stockage : 0 à 40 °C.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).

FT_APPRÊT_ANTIROCK_EMULSION.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.